

Техническая информация:

Пропитка для древесины с водоотталкивающим эффектом

Holzprotector

Устойчиво к плесени и синей гнили

Описание продукта:

Osmo-средство для защиты древесины Holzprotector — бесцветная пропитка на основе натуральных масел и восков, не содержащая биоцидов, благодаря чему возможно применение для внутренних работ без риска нанесения вреда здоровью. Жидкая пропитка Holzprotector устойчива к плесени и синей гнили, обладает сильным водоотталкивающим эффектом.

Osmo-пропитка Holzprotector является улучшенной версией проверенного средства Klarwachs 1101. Бесцветное, шелковисто-матовое. Osmo-пропитка Holzprotector имеет жидкотекучую структуру, благодаря чему средство можно наносить методом окунания. По возможности рекомендуется обработать древесину пропиткой со всех сторон, а затем в течение одной недели нанести финишное покрытие одним из Osmo-масел для внутренних работ, например, из серий Dekorwachs Transparent или Dekorwachs Creativ, также хорошо подходят для нанесения финишного покрытия Osmo-масло с твердым воском Hartwachs-Öl и Osmo-краска Holzdeckfarbe.

Этот уникальный продукт (не содержащий биоцидов) предоставляет идеальную возможность защиты древесины в условиях внутренних работ, например для напольных покрытий и деревянных стен из пород, наиболее подверженных поражению синей гнилью (например, сосна), в помещениях с повышенной влажностью и высокими температурами, - факторами, увеличивающими вероятность поражения древесины вредителями.

Область применения:

Все породы дерева. Внутренние работы: например, для деревянных полов из пород дерева, склонных к образованию синевы (например, сосна), для оконных рам, для деревянных поверхностей в ванных комнатах и т.д.

Наружные работы: деревянные поверхности, требующие экологически чистую, не содержащую биоцидов пропитку, например, детские деревянные игрушки и песочницы.

Цвет:

4006 Бесцветная

Объем банки:

0,75 л; 2,5 л; 25 л

Расход:

1 л ≈ 8,4 м² в один слой.

Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности.

Количество слоев: 1

Состав:

Основы: натуральные растительные масла (подсолнечное, осотовое) и воски (карнаубовый, канделилловый), парафины. Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки.

Растворитель – не содержащий бензола дезароматизированный пробный бензин.
Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

Физические свойства:

Удельный вес: (Плотность): 0,86 г/см³ при 20°C
Вязкость: 60 с, 2 мм в соответствии с DIN 53211, жидкотекучий
Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха
Температура возгорания: > 55°C в соответствии с DIN 53213

Срок хранения:

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении.

Подготовительные работы:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой и не мерзлой. Старые лакокрасочные покрытия удалить. Рекомендуется делать пробную обработку образца. Подходит для нанесения клеев и оконных замазок (кроме силиконосодержащих продуктов).

Коррозия:

Рекомендуется использование оцинкованного, нержавеющей крепежного материала.

Применение:

Нанесение с помощью кисти или методом окунания. Osmo-пропитка Holzprotector готова к применению. Не разбавлять. Интенсивно нанести по возможности со всех сторон слой пропитки на чистую, сухую, не мерзлую деревянную поверхность. Оставить высыхать на ≈ 24 часа. Обеспечить хорошую вентиляцию. Затем нанести финишное покрытие.

Метод окунания: продолжительность окунания ≈ 2 мин. Оставить высыхать на ≈ 36 часов.

Очистка рабочего инструмента:

Рекомендуется использовать Osmo-средство для очистки кистей Pinselreiniger (не содержит ароматических углеводородов, почти без запаха).

Время высыхания:

≈ 24 часа при нанесении кистью;
≈ 36 часов при нанесении методом окунания.

Примечания:

Osmo-пропитка Holzprotector не является самостоятельным покрытием. Финишный

слой необходимо нанести в течение одной недели.

В качестве финишного покрытия поверх Osmo-пропитки Holzprotektor можно использовать любой продукт из программы Osmo-колор (Dekorwachs Transparent, Dekorwachs Creativ, масла с твердым воском Hartwachs-Öl, белая краска для окон и дверей Holzdeckfarbe, специальные масла для древесины Holz-Spezial-Ölen, цветные масла Landhausfarbe).

Внимание: не рекомендуется наносить Osmo-однослойную лазурь Einmal-Lasur из-за большого содержания в ее составе твердых частиц, что приводит к появлению гляцевых участков (пятен) на окрашенной поверхности.

Не покрывать красками на водной основе.

Рекомендации по безопасности:

Жидкий продукт. Хранить в недоступном для детей месте! Не наливать в ёмкости, предназначенные для продуктов питания. Во время работы нельзя есть, пить, курить. Обеспечить хорошую вентиляцию. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой.

Внимание! Ветошь, пады и другие текстильные материалы сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания).

Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102, класс B2 (нормальная воспламеняемость).

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

Техническая информация № __ по состоянию на апрель 2008

Данная Техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.